

<b>Termékleírás:</b>	A KREIDEZEIT "pure solid" alapozóolaj sem oldószert, sem vizet nem tartalmaz, kizárólag természetes olajokból és gyantákból áll, a hatóanyag-tartalom 100%. A kisméretű lenolaj-molekulák (50-szer kisebb, mint a műgyantáké) mélyen beszívórognak a fába, elzárják pórusokat, így a festés számára kitűnő alapot biztosítanak.
<b>Összetétel:</b>	Lenolaj, faolaj, lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, ólommentes szárítóanyagok
<b>Tulajdonságok:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oldószert- és vízmentes, kiadós</li> <li>• diffúzióképes, antistatikus, meleg tapintású</li> <li>• átlátszó, mézárnyalatú</li> <li>• könnyen feldolgozható, javítható</li> <li>• egyenletesen és mélyen behatol a fába</li> <li>• nyál- és izzadságálló DIN 53160 szerint</li> <li>• alkalmas gyermekjátékok kezelésére (DIN EN 71, 3. rész szerint)</li> <li>• nem repedezik, nem válik törékennyé</li> <li>• szennyezés- és vízlepergető tulajdonságú</li> <li>• hosszú feldolgozási időt tesz lehetővé</li> </ul>
<b>Felhasználási területek:</b>	Kevésbé igénybevett beltéri felületek (fa, parafa, kő) kezelésére, alapozó mázolásra Kreidezeit olajlazúrok és standolajfestékek felhordása előtt, bel- és kültéren.

**FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:**

<b>Alkalmasszámok:</b>	Rövidszűrű henger vagy ecset.
<b>Felület-előkészítés:</b>	A felület legyen kezeletlen, tiszta, száraz, zsírmentes, kémiaileg közömbös és szívóképes. Minimális feldolgozási hőmérséklet: 10°C. A különböző gyártási számú olajokat felhasználás előtt keverje össze. Javasoljuk hogy végezzen el egy próbamázolást, hogy megítélhesse a felület esetleges elszíneződését. Az alapozó olajat tilos közvetlenül a felületre kiönteni! A kezeletlen fafelületeket tisztítsa meg, csiszolja le, az éleket kerekítse le, majd portalanítsa.
<b>Alapozás:</b>	Alapozáshoz egyszer kenje fel, amennyiben további kezelést nem végez, két rétegű mázolást ajánlunk (két mázolás között száradással, esetleg csiszolással). A második mázolást nagyon vékonyan, kevés olajjal végezze. A mázolás után várjon 20-30 percet (20°C-on) az olaj beszívódására, majd a felületet száraz, bolyhoktól mentes ronggyal törölje át, amíg egyenletesen selymes kinézetű felületet kap. A feleslegeket nedvesen csillogó pontok jelzik, ezek nem száradnak, ragacsosak maradnak, és más fényűk van. Ezekre ne mázoljon rá, hanem pengével, nedves dörzsszivaccsal vagy finom 5%-os <b>szódalúggal</b> (Art. Nr. 992) távolítsa el és szükség esetén vékonyan kezelje újra. A KREIDEZEIT "pure solid" alapozó olaj teljes mértékben beszívódik a fába, a felületen nem képez réteget. Alacsony hőmérsékleteken, kevésbé szívóképes fák esetén (tölgy), és durvább felületeken az alapozó olajat ajánlott 20-50% KREIDEZEIT <b>balzsamterpentin-olajjal</b> (Art. Nr. 447) hígítani.
<b>Köztes csiszolás:</b>	Köztes csiszolásra (finom csiszolóvászonnal, P 180-220) akkor van csak szükség, ha az első mázolás után a fa szálkássá válik, száradás után durva felület jön létre. A csiszolást végezze szálirányban, majd portalanítsa a felületet.
<b>Viaszolás:</b>	Olajjal kezelt felületeket általában nem szükséges viasszal kezelni. Legalább 48 óra száradási idő (és kevés <b>marseilles-i szappanos</b> (Art. Nr. 220) vizes törlés) után víz és <b>carnaubaviasz-emulzió</b> (Art. Nr. 420) 1:1 arányú keverékével kezelve, majd száradás után polírozva a felület csillogása fokozható.
<b>Tisztítás és ápolás:</b>	-főleg száraz portöröléssel -nedves törléshez használjon langyos vizet és puha rongyot / szivacsot -nedves szennyeződések ne hagyjon a felületen megszáradni, ezeket azonnal törölje fel -ápoláshoz, a csillogás felfrissítéséhez vizes <b>carnaubaviasz-emulzió</b> (Art. Nr. 420) használata javasolt
<b>Várakozási idő:</b>	20°C-on és 60% relatív páratartalom mellett 24 óra után száraz, és a mázolás ismételtető. Magas nedvességtartalmú levegő, hideg, csersav tartalmú felületek (pl. tölgy), és túl sok olaj alkalmazása esetén meghosszabbodhat a száradási idő. A felület végső szilárdságát kb. 4 héten múlva éri el, ez idő alatt használja kímélve.
<b>Maradványok eltávolítása:</b>	A szerszámokat használat után azonnal mossa <b>balzsamterpentin-olajjal</b> (Art. Nr. 447), majd meleg szappanos ( <b>marseilles-i szappan</b> , Art. Nr. 220) vízzel.
<b>Anyagszükséglet:</b>	A felület nedvszívó-képessége szerint rétegenként 0,050-0,080 liter/m <sup>2</sup> .
<b>Egyéb:</b>	A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg. El nem távolított vasforgácsok az alapozóolajjal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek.

**Kiszerezés:**

Art. Nr.	1300	0,75 l
Art. Nr.	1301	2,5 l
Art. Nr.	1302	5,0 l
Art. Nr.	1303	10,0 l
Art. Nr.	1304	20,0 l

**Tárolás:**

Száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolva min. 2 évig eltartható.

**Hulladékkezelés:**

A termék maradványait ne engedje a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva, így később felhasználhatja. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Vegye figyelembe a lakk- és festék hulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket.

**Jelölése:**

F: tűzveszélyes.

**Biztonsági előírások:**

A száradóolaj tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye!  
Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók (fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen!  
Gyermekektől elzártnak tárolandó!  
Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat. A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik.

*Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felület típusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.*

**2005.12.**