

**Termékleírás:**

A KREIDEZEIT gyantaolaj balsam-terpentinolajban oldott glicerines kolofóniumból áll. A kolofónium természetes festékek előállítására elterjedten használt gyanta, erdeifenyőből -annak kivágása nélkül- vonják ki, így a megújuló nyersanyagok közé tartozik. Egy nagy erdeifenyő évente 4 kg gyantát termel, akár tíz éven keresztül folyamatosan. A fából kivont gyantát desztillációval választják szét illékony terpentinolajra és kolofóniumra. A kolofónium tulajdonságainak javítása érdekében (vízállóság, szilárdság) glicerinnel összefőzik. Mázolásakor a balsam-terpentinolaj elpárolog, a kolofónium glicerines észtere visszamarad.

Összetétel:

Kolofónium-glicerineszter, kétszer rektifikált balsam-terpentinolaj.

Tulajdonságok:

- A gyantaolaj csökkenti a nedvzívó- és diffúzióképességet (a kezelt fa anyagától és a felhasználás módjától függően),
- Az olajfestékeket keményíti.
- A gyantaolajjal kezelt fák jobban ellenállnak a hőmérsékletingadozásnak és a nedvesség okozta problémáknak.

Felhasználási területek:

Alapozóként olyan fafelületekre, amelyek nedvzívóképességét célszerű csökkenteni, pl. bútűfák, gerendafejek, hornyok,
Adalékként (5-20%) lazúrokhoz a fák diffúziótömörebbé váló mázolására, pl. ablakok belső oldala és a falba beépített részek (bútű),
Keményítőként olajfestékhez.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:**Alkalmazása:**

Erosen nedvzívó fákra alapozóként a hígítatlan gyantaolajat egyenletesen mázolja fel egy alkalmas ecsettel. A kültéri falazúrhoz 5-20% gyantaolajat keverünk (az elérni kívánt diffúziótömorségtől függően), majd egy megfelelő ecsettel vékonyan és egyenletesen kenje fel. Az esetleges felesleget ronggyal törölje le.

Várakozási idő:

Kb. 8 óra 20° C-on, 65% relatív páratartalom mellett.

Maradványok eltávolítása:

Használat után **balsam-terpentinolajjal** (Art. Nr. 447) azonnal tisztítandó.

Anyagszükséglet:

A felület nedvzívó-képessége függvényében 1 liter / kb. 5 m², -re elegendő.

Egyéb:

A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg. El nem távolított vasforgácsok a gyantaolajjal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek. A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik.

Kiszerezés:

Art. Nr. 341 1,0 l

Tárolás:

Hűvös, fagymentes, száraz helyen, zárt állapotban tárolva minőségét min. 3 évig megőrzi. A megmaradt mennyiséget töltsse át egy kisebb edénybe.

Hulladékkezelés:

A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen: később felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Vegye figyelembe a lakk- és festék hulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket.

Jelölése:

Xn: enyhén mérgező
 F: tűzveszélyes
 VOC (illékony szerves vegyületek)-tartalom: max. 600g/l. (Előírt VOC-tartalom: max. 750g/l)

Biztonsági előírások:

Gyúlékony! Egészségre ártalmas belélegezve, lenyelve, bőrrel érintkezve! Izgatja a bőrt és a szemet. Lenyelve tüdőkárosodást okozhat. Munka közben védőkesztyű és védőruházat viselése ajánlott. Lenyelés esetén ne erőltessen hányást, minden esetben keressen orvosi segítséget és mutassa meg ezt a tájékoztatót. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen! Gyermekektől elzártnak tartandó!
 Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2008.01.